



TRAFICO TIPO 1

ALQUIDAL MODIFICADO.

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura alquidálica, modificada, para proporcionar buena resistencia a la abrasión, de alta reflectancia, excelente cubrimiento, secado rápido y muy buena adherencia.

Características

Secado rápido.
Alta reflectancia de la luz en color blanco.
Fino acabado satinado reflejante.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Excelente poder cubriente.

Usos

ZAAK Trafico Tipo 1 es para ser aplicada en superficies de asfalto dando excelente desempeño.
También puede ser aplicada sobre asfalto, yeso, metal y madera etc. obteniendo buen desempeño.

Especificaciones

Diluyente: Tolueno

Proporción: 15 % máximo

Color: Blanco, Amarillo, Rojo y Azul.
y/o tonos de acuerdo a la necesidad del cliente.

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%
Tacto 5 - 10 minutos.
Recubrir 10 minutos.
Duro 25 minutos.

Sólidos en peso: 66 + - 1%

Sólidos en volumen: 49.8%

Rendimiento teórico: 9 – 10 m²/lt a 3 milésimas (el rendimiento varia según superficie)

Espesor recomendado (húmedo): 8 a 12 milésimas.

Espesor recomendado (seco): 4 a 6 milésimas.

VOC: 400-430 g/L

Viscosidad: 90 ± 2 U.K. a 25°C

Acabado: Satinado reflejante

Brillo a 60°: 50 u.

Aplicación: Por aspersion (preferencia) y/o brocha, rodillo.

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L

cubeta 19.0 L

tambor 200.0 L



TRAFICO TIPO 1

ALQUIDÁL MODIFICADO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido.

ASFALTO, YESO: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima de 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda aplicar por aspersion y/o brocha, filtrar el producto antes de aplicar, diluya hasta un 15 % como máximo para equipo de aspersion. Siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

SUPERFICIES REPINTADAS DE METAL:

Eliminar completamente cualquier contaminante como grasa, sales, óxido, moho y suciedad con el limpiador para superficies metálicas base solvente T-01, limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente. Para asegurar la adherencia sobre este tipo de superficies será necesario eliminar la pintura suelta o en mal estado.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

Advertencias

No se recomienda para superficies de concreto

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544